





TECHNICAL DATA  
 技术数据

Product Name 产品名称	Test Item 测试项目	Unit 单位	Reference value 参考值	Test Results 测试结果	Test Mehtod 检测方法	Test standard 测试标准	Test Image 测试图片
Butyl tape 丁基	Thickness 厚度	MM	2mm±0.05mm	2	Thickness Gauge 测厚仪	GB/T 7125-2014	
	Initial tack 初粘	#	≥20	25	Rolling ball with angel 30° 30°角滚动球	GB/T4852-2002	
	Holding power 持粘力	S	≥1	2	2.5cm*2.5cm*1KG	GB/T4851-2014	
	90°Peel Adhesion 90度剥离附着 力	N/25MM	/	/	Test speed: 300mm/min Sample width:25mm 测试速度: 300mm/min 样品宽度: 25mm	GB 2792—2014	/
	180°Peel Adhesion 180度剥离附 着力	N/25MM	≥10	15	Test speed: 300mm/min Sample width:25mm 测试速度: 300mm/min 样品宽度: 25mm	GB 2792—2014	
	Tensile strength 抗拉强度	N/25MM	/	/	Test speed: 300mm/min Sample width:25mm 测试速度: 300mm/min 样品宽度: 25mm	GB/T30776-2014	/
	Elongation rate 断裂伸长率	%	/	/	Test speed: 300mm/min Sample width:25mm 测试速度: 300mm/min 样品宽度: 25mm	GB/T30776-2014	/

备注: 1. 以上数据为实物检测数据, 非保证值, 仅供参考!

2. 检测环境: 温度 23℃±2℃ 湿度 50%±5%

3. 建议用户小量试用合格后, 方可批量使用。

质检员: 徐晓东

审核: 孙正江



昆山玉寰包装材料有限公司  
 质检部